

Kruip vermoeiing interactie in pigtails

Door : Pascal Schreurs



Doel

- Bepalen wat de invloed van de wanddikte pigtail is op de kruiplevensduur en het aantal wisselingen

Aanpak

- FEA analyse met plastisch en kruip materiaal gedrag
- Resultaten 2e cyclus analyseren
 - Cyclisch plasticiteit
 - Kruip
- Analyse van pigtal met wanddikte van
 - 4.85mm (orgineel)
 - 4mm
 - 3mm
- Analyse bij lagere temperatuur en druk
- Analyse uitgevoerd op basis van pigtail lengte van 1000mm
- Aangebrachte hoekverdraaiing = 3,5°


Model (1)

- Parametrisch model
- 1e orde Solid elementen
 - Sockolet
 - Weldolet
 - Pigtail
- Belasting
 - Inwendige druk
 - Hoekverdraaiing (3.5°)


ABAQUS Model (2)

- Materiaal
 - E-modulus @800°C
 - Rekgrens @800°C
 - Norton kruip wet
 - Levensduurbepaling kruip vlg ECCC-data sheets 2005
 - Vermoeiingscurves uit materiaalbebroevingen

Rekgrens @800°C




Norton kruipwet







Belasting



Model





Randvoorwaarde aan manifold zijde





Randvoorwaarde aan reformer zijde

**Kinematic coupling in cylindrical coordinate system
Inklemming master
Ux, Uy, Uz, Rotx, Roty
Hoekverdraaiing in RotZ (3.5°)**




**Symmetrie
randvoorwaarde**

Buigspanning in pigtail na 1x in bedrijf nemen




X
Y
Z
23 oktober 2009



Buigspanning in pigtail na 100 uur kruip



Plastische rek in pigtail na afkoelen




Plastische rek in pigtail na 2x in bedrijf nemen




X
Y
Z
23 oktober 2009


kruiprek in pigtail na 1000 uur kruip




Axiaal plastische rek



Equivalent plastic strain



Equivalente blijvende rek



Aanpak vermoeiingsanalyse

- Bepalen van plastische rek + kruiprek na 10 uur
- Bepalen van levensduuraandeel per wisselling


Holdtime = 600 min

$$N = A \cdot \varepsilon_p^b$$

$$A = 0,13461$$

$$b = -1,43803083125054$$

Vermoeiingsdata



- holdtime 0min
- Holdtime 30min
- holdtime 600min

Holdtime = 600 min

$$N = A \cdot \varepsilon_p^b$$

$$A = 0,13461$$

$$b = -1,43803083125054$$


Overzicht van equivalente rekken

Wand-dikte [mm]	Druk [bar]	Temp [°C]	Tijdstip				$\Delta\epsilon$
			102	103	115	1105	
485	35	800	1.44%	2.80%	4.04%	4.10%	1.24%
400	35	800	1.49%	2.89%	4.12%	4.19%	1.23%
300	35	800	1.56%	2.99%	4.17%	4.25%	1.18%
300	33	800	1.55%	2.96%	4.14%	4.21%	1.17%
300	33	780	1.53%	2.92%	4.08%	4.17%	1.16%

Overzicht van aantal wisselingen tot breuk

			N
wall=485	pres=35	temp=800	75
wall=400	pres=35	temp=800	75
wall=300	pres=35	temp=800	80
wall=300	pres=33	temp=800	80
wall=300	pres=33	temp=780	82

Aanpak kruip analyse (1)



Aanpak kruip analyse (2)


- Bepaal de spanning na 10 uren kruip
- Mbv onderstaande formule de kruip relaxatie bepalen

$$\tau = (n - 1) \cdot E \cdot A \cdot \sigma_o^{n-1}$$

$$\sigma(t) = 1,25 \cdot \sigma_o \cdot (1 + \tau \cdot t)^{\frac{1}{1-n}}$$


- Materiaal gegevens volgens ECC3 data-sheets
- Veiligheidsfactor toepassen ivm lowerbound materiaal data

Aanpak kruip analyse (3)



$$\ln(tr) = [\beta_0 + \beta_1 \cdot \log(\sigma(t)) + \beta_2 \cdot \log(\sigma(t))^2] \cdot (T - T_0) + \beta_5$$

Aanpak kruip analyse (4)




Sommatie kruip vermoeiing

- 5 wissellingen per jaar
- Kruiplevensduur bepaling per 1600 uur (1 wisseling)

Sommatie kruip vermoeiing

Levensuur bepaling
combinatie kruip vermoeiings



Conclusie

- Uitgaande van een knikpunt van (0.3,0.3) in de sommatie curve is de verwachte levensduur 6 jaar (30 wisselingen).
- Levensduurwinst bij dundere wanddiktes is nihil